

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	422	2.7		15%以下	12,657	82.3	
	E70	3,379	22.0		15~20%	2,118	13.8	
	E90	6,649	43.2		20~25%	591	3.8	
	E110	3,994	26.0		25%以上	24	0.1	
	E130	867	5.6		合計	15,390	100.0	
	E150	79	0.5					
	合計	15,390	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	3	0.0		15%以下	26,448	85.6	
	E70	224	0.7		15~20%	4,214	13.7	
	E90	3,351	10.9		20~25%	225	0.7	
	E110	12,956	42.0		25%以上	1	0.0	
	E130	11,482	37.1		合計	30,888	100.0	
	E150	2,872	9.3					
	合計	30,888	100.0					