

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	565	3.8		15%以下	11,231	75.4	
	E70	3,683	24.7		15~20%	2,071	13.9	
	E90	6,604	44.3		20~25%	1,526	10.3	
	E110	3,337	22.4		25%以上	63	0.4	
	E130	645	4.4		合計	14,891	100.0	
	E150	57	0.4					
	合計	14,891	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	23,692	88.8	
	E70	161	0.6		15~20%	2,853	10.7	
	E90	3,034	11.4		20~25%	134	0.5	
	E110	11,282	42.2		25%以上	0	0.0	
	E130	9,708	36.4		合計	26,679	100.0	
	E150	2,490	9.3					
	合計	26,679	100.0					