

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	83	2.6		15%以下	2,651	82.3	
	E70	676	21.0		15~20%	389	12.1	
	E90	1,478	45.9		20~25%	180	5.6	
	E110	804	25.0		25%以上	0	0.0	
	E130	167	5.2		合計	3,220	100.0	
	E150	12	0.3					
	合計	3,220	100.0					
杉平角	E50	20	4.2		15%以下	362	75.3	
	E70	193	40.1		15~20%	42	8.7	
	E90	222	46.2		20~25%	66	13.7	
	E110	42	8.7		25%以上	11	2.3	
	E130	4	0.8		合計	481	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	481	100.0					
桧正角	E50	16	0.1		15%以下	16,713	92.4	
	E70	125	0.7		15~20%	1,354	7.5	
	E90	1,997	11.1		20~25%	7	0.1	
	E110	7,953	44.0		25%以上	0	0.0	
	E130	6,645	36.7		合計	18,074	100.0	
	E150	1,338	7.4					
	合計	18,074	100.0					