

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	392	3.2		15%以下	9,809	80.5	
	E70	2,994	24.6		15~20%	1,781	14.6	
	E90	5,442	44.7		20~25%	589	4.9	
	E110	2,840	23.3		25%以上	0	0.0	
	E130	468	3.8		合計	12,179	100.0	
	E150	43	0.4					
	合計	12,179	100.0					
杉平角	E50	72	3.0		15%以下	2,019	84.1	
	E70	579	24.1		15~20%	229	9.5	
	E90	1,049	43.7		20~25%	114	4.7	
	E110	584	24.3		25%以上	40	1.7	
	E130	105	4.4		合計	2,402	100.0	
	E150	13	0.5					
	合計	2,402	100.0					
桧正角	E50	29	0.1		15%以下	26,113	95.3	
	E70	287	1.0		15~20%	1,268	4.6	
	E90	2,921	10.7		20~25%	17	0.1	
	E110	10,883	39.7		25%以上	0	0.0	
	E130	10,211	37.3		合計	27,398	100.0	
	E150	3,067	11.2					
	合計	27,398	100.0					