

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	369	4.2		15%以下	6,507	75.3	
	E70	2,446	28.3		15~20%	1,882	21.8	
	E90	3,822	44.3		20~25%	243	2.9	
	E110	1,712	19.9		25%以上	0	0.0	
	E130	253	3.0		合計	8,632	100.0	
	E150	30	0.3					
	合計	8,632	100.0					
杉平角	E50	26	2.1		15%以下	897	72.3	
	E70	254	20.4		15~20%	223	18.0	
	E90	553	44.6		20~25%	118	9.5	
	E110	357	28.8		25%以上	3	0.2	
	E130	45	3.6		合計	1,241	100.0	
	E150	6	0.5					
	合計	1,241	100.0					
桧正角	E50	30	0.1		15%以下	23,792	94.1	
	E70	317	1.3		15~20%	1,430	5.7	
	E90	3,758	14.9		20~25%	49	0.2	
	E110	11,510	45.5		25%以上	0	0.0	
	E130	8,180	32.3		合計	25,271	100.0	
	E150	1,476	5.9					
	合計	25,271	100.0					