

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	222	2.1		15%以下	9,445	91.2	
	E70	2,148	20.7		15~20%	721	6.9	
	E90	4,720	45.6		20~25%	189	1.8	
	E110	2,660	25.7		25%以上	2	0.1	
	E130	539	5.2		合計	10,357	100.0	
	E150	68	0.7					
	合計	10,357	100.0					
杉平角	E50	34	2.7		15%以下	990	79.1	
	E70	241	19.2		15~20%	146	11.7	
	E90	570	45.5		20~25%	115	9.2	
	E110	336	26.8		25%以上	2	0.1	
	E130	67	5.4		合計	1,253	100.0	
	E150	5	0.4					
	合計	1,253	100.0					
桧正角	E50	5	0.1		15%以下	14,813	97.6	
	E70	110	0.7		15~20%	348	2.3	
	E90	1,442	9.5		20~25%	2	0.1	
	E110	5,967	39.3		25%以上	0	0.0	
	E130	5,911	39.0		合計	15,163	100.0	
	E150	1,728	11.4					
	合計	15,163	100.0					