

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	394	3.1		15%以下	10,211	80.7	
	E70	3,131	24.7		15~20%	1,825	14.4	
	E90	5,534	43.7		20~25%	614	4.9	
	E110	2,957	23.4		25%以上	0	0.0	
	E130	552	4.4		合計	12,650	100.0	
	E150	82	0.7					
	合計	12,650	100.0					
杉平角	E50	146	5.6		15%以下	2,127	81.4	
	E70	955	36.6		15~20%	288	11.0	
	E90	1,131	43.3		20~25%	197	7.5	
	E110	337	12.9		25%以上	1	0.1	
	E130	38	1.4		合計	2,613	100.0	
	E150	6	0.2					
	合計	2,613	100.0					
桧正角	E50	18	0.1		15%以下	20,551	92.3	
	E70	168	0.7		15~20%	1,703	7.6	
	E90	2,742	12.3		20~25%	12	0.1	
	E110	9,953	44.7		25%以上	0	0.0	
	E130	7,697	34.6		合計	22,266	100.0	
	E150	1,688	7.6					
	合計	22,266	100.0					