

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|-----|------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 | 462 | 6.6 | | 15%以下 | 5,411 | 77.2 | |
| | E70 | 2,170 | 31.0 | | 15~20% | 1,370 | 19.6 | |
| | E90 | 2,901 | 41.4 | | 20~25% | 225 | 3.2 | |
| | E110 | 1,237 | 17.7 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 206 | 2.9 | | 合計 | 7,006 | 100.0 | |
| | E150 | 30 | 0.4 | | | | | |
| | 合計 | 7,006 | 100.0 | | | | | |
| 杉平角 | E50 | | | | 15%以下 | | | |
| | E70 | | | | 15~20% | | | |
| | E90 | | | | 20~25% | | | |
| | E110 | | | | 25%以上 | | | |
| | E130 | | | | 合計 | 0 | 0.0 | |
| | E150 | | | | | | | |
| | 合計 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 桧正角 | E50 | 83 | 0.4 | | 15%以下 | 21,132 | 95.1 | |
| | E70 | 250 | 1.1 | | 15~20% | 1,068 | 4.8 | |
| | E90 | 3,271 | 14.7 | | 20~25% | 1 | 0.1 | |
| | E110 | 10,647 | 48.0 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 6,763 | 30.5 | | 合計 | 22,201 | 100.0 | |
| | E150 | 1,187 | 5.3 | | | | | |
| | 合計 | 22,201 | 100.0 | | | | | |