

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	604	5.8		15%以下	8,308	80.0	
	E70	3,001	28.9		15~20%	1,882	18.1	
	E90	4,509	43.4		20~25%	192	1.9	
	E110	1,888	18.2		25%以上	0	0.0	
	E130	353	3.4		合計	10,382	100.0	
	E150	27	0.3					
	合計	10,382	100.0					
杉平角	E50	48	3.8		15%以下	1,116	87.3	
	E70	435	34.0		15~20%	112	8.8	
	E90	600	46.9		20~25%	50	3.9	
	E110	176	13.8		25%以上	0	0.0	
	E130	17	1.3		合計	1,278	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	1,278	100.0					
桧正角	E50	40	0.2		15%以下	15,782	93.2	
	E70	285	1.7		15~20%	1,148	6.7	
	E90	2,934	17.3		20~25%	6	0.1	
	E110	8,111	47.9		25%以上	0	0.0	
	E130	4,802	28.4		合計	16,936	100.0	
	E150	764	4.5					
	合計	16,936	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します