

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	583	5.9		15%以下	8,025	81.9	
	E70	2,988	30.5		15~20%	1,462	14.9	
	E90	4,244	43.3		20~25%	313	3.2	
	E110	1,716	17.5		25%以上	0	0.0	
	E130	260	2.7		合計	9,800	100.0	
	E150	9	0.1					
	合計	9,800	100.0					
杉平角	E50	13	4.9		15%以下	166	62.4	
	E70	66	24.8		15~20%	45	16.9	
	E90	131	49.2		20~25%	52	19.6	
	E110	48	18.1		25%以上	3	1.1	
	E130	8	3.0		合計	266	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	266	100.0					
桧正角	E50	98	0.5		15%以下	17,951	93.8	
	E70	345	1.8		15~20%	1,185	6.2	
	E90	3,268	17.1		20~25%	0	0.0	
	E110	8,704	45.5		25%以上	0	0.0	
	E130	5,611	29.3		合計	19,136	100.0	
	E150	1,110	5.8					
	合計	19,136	100.0					