

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|-----|------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 | 375 | 3.8 | | 15%以下 | 7,278 | 77.0 | |
| | E70 | 2,776 | 28.2 | | 15~20% | 2,142 | 22.7 | |
| | E90 | 4,476 | 45.5 | | 20~25% | 34 | 0.3 | |
| | E110 | 1,883 | 19.1 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 309 | 3.1 | | 合計 | 9,454 | 100.0 | |
| | E150 | 30 | 0.3 | | | | | |
| | 合計 | 9,849 | 100.0 | | | | | |
| 杉平角 | E50 | 63 | 5.4 | | 15%以下 | 798 | 84.8 | |
| | E70 | 402 | 34.7 | | 15~20% | 143 | 15.2 | |
| | E90 | 489 | 42.3 | | 20~25% | 0 | 0.0 | |
| | E110 | 181 | 15.7 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 19 | 1.7 | | 合計 | 941 | 100.0 | |
| | E150 | 2 | 0.2 | | | | | |
| | 合計 | 1,156 | 100.0 | | | | | |
| 桧正角 | E50 | 105 | 0.5 | | 15%以下 | 19,290 | 93.3 | |
| | E70 | 210 | 1.0 | | 15~20% | 1,385 | 6.7 | |
| | E90 | 2,478 | 12.2 | | 20~25% | 0 | 0.0 | |
| | E110 | 8,540 | 42.2 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 7,128 | 35.2 | | 合計 | 20,675 | 100.0 | |
| | E150 | 1,791 | 8.9 | | | | | |
| | 合計 | 20,252 | 100.0 | | | | | |