

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	310	5.0		15%以下	4,190	72.0	
	E70	1,632	26.4		15~20%	1,583	27.2	
	E90	2,706	43.7		20~25%	49	0.8	
	E110	1,333	21.5		25%以上	0	0.0	
	E130	198	3.2		合計	5,822	100.0	
	E150	11	0.2					
	合計	6,190	100.0					
杉平角	E50	17	4.0		15%以下	357	89.7	
	E70	170	39.5		15~20%	41	10.3	
	E90	195	45.4		20~25%	0	0.0	
	E110	41	9.5		25%以上	0	0.0	
	E130	6	1.4		合計	398	100.0	
	E150	1	0.2					
	合計	430	100.0					
桧正角	E50	41	0.2		15%以下	16,218	93.0	
	E70	296	1.7		15~20%	1,204	6.9	
	E90	3,029	17.3		20~25%	1	0.1	
	E110	8,009	45.6		25%以上	0	0.0	
	E130	5,228	29.8		合計	17,423	100.0	
	E150	949	5.4					
	合計	17,552	100.0					