

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	294	2.6		15%以下	9,107	81.5	
	E70	2,389	20.7		15~20%	2,042	18.3	
	E90	5,086	44.1		20~25%	28	0.2	
	E110	2,924	25.4		25%以上	0	0.0	
	E130	749	6.5		合計	11,177	100.0	
	E150	87	0.7					
	合計	11,529	100.0					
杉平角	E50	26	2.0		15%以下	1,023	88.2	
	E70	289	22.5		15~20%	137	11.8	
	E90	624	48.7		20~25%	0	0.0	
	E110	307	24.0		25%以上	0	0.0	
	E130	33	2.6		合計	1,160	100.0	
	E150	3	0.2					
	合計	1,282	100.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	16,865	94.3	
	E70	235	1.3		15~20%	1,011	5.7	
	E90	2,149	12.0		20~25%	0	0.0	
	E110	7,411	41.3		25%以上	0	0.0	
	E130	6,442	35.9		合計	17,876	100.0	
	E150	1,698	9.4					
	合計	17,942	100.0					