







種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	137	1.7		15%以下	5,676	75.4	
	E70	1,446	18.5		15~20%	1,828	24.3	
	E90	3,356	42.9		20~25%	24	0.3	
	E110	2,279	29.1		25%以上	0	0.0	
	E130	544	7.0		合計	7,528	100.0	
	E150	66	0.8					
	合計	7,828	100.0					
杉平角	E50	35	4.3		15%以下	711	94.9	
	E70	247	30.0		15~20%	38	5.1	
	E90	363	44.2		20~25%	0	0.0	
	E110	153	18.6		25%以上	0	0.0	
	E130	23	2.8		合計	749	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	822	100.0					
桧正角	E50	6	0.1		15%以下	18,815	91.9	
	E70	98	0.5		15~20%	1,643	8.0	
	E90	1,817	8.7		20~25%	3	0.1	
	E110	8,240	39.5		25%以上	0	0.0	
	E130	8,186	39.2		合計	20,461	100.0	
	E150	2,510	12.0					
	合計	20,857	100.0					