品質管理データ 2025年8月

高知おおとよ製材株式会社

種類	ヤング率			含水率				
	ヤング係数	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	5.9以下	241	4.2	(%)	15%以下	4,743	84.1	(%)
	6.0 ~ 7.9	1,577	27.3	40	15~20%	880	15.6	
	8.0~9.9	2,448	42.3	30				75
	10.0~11.9	1,230	21.3	20	20~25%	15	0.3	50
	12.0~13.9	275	4.7	10				25
	14.0以上	11	0.2	0 5.9以た6.0~8.0~10.0~12.0~14.0以上 11.9~13.9	25%以上	0	0.0	0
	合計	5,782	100.0	7.9 9.9 11.9 13.9 L	合計	5,638	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上
杉平角	5.9以下	19	8.8	(%)	15%以下	52	34.0	100
	6.0 ~ 7.9	84	38.9	40				
	8.0~9.9	83	38.4	30	15~20%	101	66.0	75
	10.0~11.9	28	12.9	20	20~25%	0	0.0	50
	12.0~13.9	1	0.5	0	25%以上		0.0	25
	14.0以上	1	0.5	5.9以6.0~8.0~10.0~12.0~14.0以上		0		0
	合計	216	100.0	7.9 3.9 11.9 13.9 L	合計	153	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上
桧正角	5.9以下	45	0.3	(%) 50	15%以下 15,170	89.6	(%)	
	6.0 ~ 7.9	402	2.3	40				
	8.0~9.9	2,974	17.5	30	15~20%	1,744	10.4	75
	10.0~11.9	7,901	46.5	20	20~25%		0.0	50
	12.0~13.9	5,035	29.6	10	050/11/			25
	14.0以上	647	3.8	0 5.9½ 6.0~8.0~10.0~12.0~14.0½ 7.9°9.9°711.9°13.9°1	25%以上	0	0.0	0
	合計	17,004	100.0	7,9 9,9 11,9 13,9 L	合計	16,914	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します