





品質管理データ　　2026年4月～2026年9月（上半期）

高知おおとよ製材株式会社

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率（%）	強度等級分布図	含水率	本数	比率（%）	含水率分布図
杉正角	E50 （6.9以下）	9,974	17.8		15%以下	38,335	74.5	
	E70 （7.0~8.9）	25,521	45.5		15～20%	12,835	25.0	
	E90 （9.0~10.9）	16,411	29.3		20～25%	266	0.5	
	E110 （11.0~12.9）	3,836	6.8		25%以上	0	0.0	
	E130 （13.0~14.9）	287	0.5					
	E150 （15.0以上）	6	0.1					
	合計	56,035	100.0		合計	51,436	100.0	
杉平角	E50 （6.9以下）	945	18.1		15%以下	3,927	88.7	
	E70 （7.0~8.9）	2,467	47.3		15～20%	501	11.3	
	E90 （9.0~10.9）	1,499	28.8		20～25%	0	0.0	
	E110 （11.0~12.9）	274	5.3		25%以上	0	0.0	
	E130 （13.0~14.9）	23	0.4					
	E150 （15.0以上）	1	0.1					
	合計	5,209	100.0		合計	4,428	100.0	
桧正角	E50 （6.9以下）	584	0.4		15%以下	128,909	93.8	
	E70 （7.0~8.9）	6,964	5.0		15～20%	8,569	6.2	
	E90 （9.0~10.9）	45,049	32.5		20～25%	0	0.0	
	E110 （11.0~12.9）	64,193	46.2		25%以上	0	0.0	
	E130 （13.0~14.9）	20,590	14.8					
	E150 （15.0以上）	1,419	1.1					
	合計	138,799	100.0		合計	137,478	100.0	

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します