

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|-----|------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 | 211 | 2.5 | | 15%以下 | 7,930 | 92.5 | |
| | E70 | 2,666 | 31.1 | | 15~20% | 423 | 5.0 | |
| | E90 | 3,202 | 37.4 | | 20~25% | 152 | 1.8 | |
| | E110 | 1,963 | 22.9 | | 25%以上 | 52 | 0.7 | |
| | E130 | 451 | 5.3 | | 合計 | 8,557 | 100.0 | |
| | E150 | 64 | 0.8 | | | | | |
| | 合計 | 8,557 | 100.0 | | | | | |
| 杉平角 | E50 | 63 | 5.0 | | 15%以下 | 1,146 | 90.5 | |
| | E70 | 459 | 36.2 | | 15~20% | 67 | 5.3 | |
| | E90 | 541 | 42.7 | | 20~25% | 35 | 2.8 | |
| | E110 | 176 | 14.0 | | 25%以上 | 17 | 1.4 | |
| | E130 | 25 | 2.0 | | 合計 | 1,265 | 100.0 | |
| | E150 | 1 | 0.1 | | | | | |
| | 合計 | 1,265 | 100.0 | | | | | |
| 桧正角 | E50 | 5 | 0.1 | | 15%以下 | 7,118 | 82.0 | |
| | E70 | 123 | 1.5 | | 15~20% | 1,445 | 16.7 | |
| | E90 | 1,591 | 18.3 | | 20~25% | 99 | 1.2 | |
| | E110 | 3,748 | 43.2 | | 25%以上 | 2 | 0.1 | |
| | E130 | 2,679 | 30.9 | | 合計 | 8,664 | 100.0 | |
| | E150 | 518 | 6.0 | | | | | |
| | 合計 | 8,664 | 100.0 | | | | | |