

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	449	3.2		15%以下	12,569	88.7	
	E70	4,452	31.4		15~20%	1,152	8.2	
	E90	5,938	41.9		20~25%	415	3.0	
	E110	2,888	20.4		25%以上	7	0.1	
	E130	384	2.8		合計	14,143	100.0	
	E150	32	0.3					
	合計	14,143	100.0					
杉平角	E50	19	6.2		15%以下	301	96.7	
	E70	105	33.7		15~20%	9	2.9	
	E90	142	45.6		20~25%	0	-	
	E110	40	12.8		25%以上	1	0.4	
	E130	5	1.7		合計	311	100.0	
	E150	0	-					
	合計	311	100.0					
桧正角	E50	13	0.1		15%以下	14,333	82.5	
	E70	311	1.8		15~20%	2,912	16.8	
	E90	3,600	20.8		20~25%	97	0.6	
	E110	8,238	47.4		25%以上	3	0.1	
	E130	4,518	26.0		合計	17,345	100.0	
	E150	665	3.9					
	合計	17,345	100.0					