

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	633	4.3		15%以下	11,835	79.4	
	E70	4,611	30.9		15~20%	2,169	14.5	
	E90	6,273	42.1		20~25%	775	5.3	
	E110	2,872	19.2		25%以上	114	0.8	
	E130	453	3.1		合計	14,893	100.0	
	E150	51	0.4					
	合計	14,893	100.0					
杉平角	E50	465	6.5		15%以下	6,434	89.7	
	E70	2,342	32.6		15~20%	375	5.2	
	E90	2,914	40.6		20~25%	273	3.8	
	E110	1,221	17.0		25%以上	90	1.3	
	E130	203	2.9		合計	7,172	100.0	
	E150	27	0.4					
	合計	7,172	100.0					
桧正角	E50	20	0.2		15%以下	15,231	77.7	
	E70	392	2.1		15~20%	4,028	20.6	
	E90	3,330	17.0		20~25%	320	1.7	
	E110	8,397	42.8		25%以上	0	-	
	E130	6,049	30.8		合計	19,579	100.0	
	E150	1,391	7.1					
	合計	19,579	100.0					