

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	544	2.9		15%以下	16,200	84.5	
	E70	4,209	21.9		15~20%	2,063	10.8	
	E90	7,994	41.7		20~25%	861	4.5	
	E110	4,659	24.3		25%以上	35	0.2	
	E130	1,258	6.6		合計	19,159	100.0	
	E150	495	2.6					
	合計	19,159	100.0					
杉平角	E50	52	2.6		15%以下	1,635	81.3	
	E70	499	24.8		15~20%	212	10.6	
	E90	887	44.1		20~25%	114	5.7	
	E110	443	22.0		25%以上	48	2.4	
	E130	111	5.6		合計	2,009	100.0	
	E150	17	0.9					
	合計	2,009	100.0					
桧正角	E50	3	0.1		15%以下	4,422	70.6	
	E70	52	0.9		15~20%	1,612	25.9	
	E90	703	11.2		20~25%	207	3.4	
	E110	2,632	42.1		25%以上	4	0.1	
	E130	2,329	37.2		合計	6,245	100.0	
	E150	526	8.5					
	合計	6,245	100.0					