

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	519	3.3		15%以下	14,028	86.7	
	E70	3,777	23.3		15~20%	1,838	11.4	
	E90	7,248	44.8		20~25%	306	1.9	
	E110	3,894	24.0		25%以上	0	0.0	
	E130	669	4.1		合計	16,172	100.0	
	E150	65	0.5					
	合計	16,172	100.0					
杉平角	E50	34	2.6		15%以下	1,282	95.8	
	E70	324	24.2		15~20%	45	3.4	
	E90	668	49.9		20~25%	7	0.6	
	E110	269	20.2		25%以上	2	0.2	
	E130	40	3.0		合計	1,336	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,336	100.0					
桧正角	E50	9	0.1		15%以下	8,312	87.2	
	E70	126	1.4		15~20%	1,189	12.5	
	E90	1,612	16.9		20~25%	24	0.3	
	E110	4,578	48.0		25%以上	0	0	
	E130	2,783	29.2		合計	9,525	100.0	
	E150	417	4.4					
	合計	9,525	100.0					