

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	742	4.5		15%以下	13,073	77.5	
	E70	4,053	24.1		15~20%	2,729	16.3	
	E90	7,064	41.9		20~25%	1,010	6.1	
	E110	4,012	23.8		25%以上	2	0.1	
	E130	856	5.1		合計	16,814	100.0	
	E150	87	0.6					
	合計	16,814	100.0					
杉平角	E50	0	0.0		15%以下	0	0.0	
	E70	0	0.0		15~20%	0	0.0	
	E90	0	0.0		20~25%	0	0.0	
	E110	0	0.0		25%以上	0	0.0	
	E130	0	0.0		合計	0	0.0	
	E150	0	0.0					
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	10	0.1		15%以下	21,383	79.0	
	E70	240	0.9		15~20%	5,324	19.8	
	E90	3,205	11.8		20~25%	315	1.2	
	E110	11,824	43.7		25%以上	0	0.0	
	E130	9,605	35.5		合計	27,022	100.0	
	E150	2,138	8.0					
	合計	27,022	100.0					