

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	287	3.0		15%以下	7,171	74.8	
	E70	2,378	24.8		15~20%	1,928	20.2	
	E90	4,347	45.4		20~25%	471	5.0	
	E110	2,171	22.7		25%以上	0	0.0	
	E130	361	3.8		合計	9,570	100.0	
	E150	26	0.3					
	合計	9,570	100.0					
杉平角	E50	69	5.3		15%以下	1,183	90.7	
	E70	524	40.2		15~20%	83	6.4	
	E90	545	41.8		20~25%	31	2.4	
	E110	151	11.6		25%以上	6	0.5	
	E130	13	1.0		合計	1,303	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,303	100.0					
桧正角	E50	17	0.1		15%以下	22,357	82.3	
	E70	316	1.2		15~20%	4,623	17.1	
	E90	4,446	16.4		20~25%	147	0.6	
	E110	13,267	48.8		25%以上	0	0.0	
	E130	7,960	29.3		合計	27,127	100.0	
	E150	1,121	4.2					
	合計	27,127	100.0					